






## Process for the treatment of wood chippings to be used as a filler for concrete.

**Patent number:** EP0517577  
**Publication date:** 1992-12-09  
**Inventor:** RUDKIEWICZ FRANCIS (FR); GRANET ROBERT (FR)  
**Applicant:** IND BOIS STABILISE (FR); RUDKIEWICZ FRANCIS (FR); GRANET ROBERT (FR)  
**Classification:**  
- international: B27K3/16; B27K5/00; C04B18/28  
- european: B27K3/16; B27K5/00; C04B18/28  
**Application number:** EP19920401502 19920602  
**Priority number(s):** FR19910006792 19910605

### Also published as:

 FR2677295 (A1)  
 EP0517577 (B1)

### Cited documents:

 US5019170  
 EP0384815  
 JP60096555

### Abstract of EP0517577

The process for the treatment of wood in the form of particles intended to be incorporated as a filler in concrete consists in drying the wood until a residual moisture content of the order of 10 to 15%, corresponding to the content due to natural drying and in balance with wood under shelter, is achieved, in coating the particles thus dried with pyrogenic silica and in fixing this pyrogenic silica on the wood by spraying a sodium silicate solution.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



⑫

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑳ Numéro de dépôt : **92401502.7**

⑤① Int. Cl.<sup>5</sup> : **B27K 3/16, B27K 5/00,  
C04B 18/28**

㉔ Date de dépôt : **02.06.92**

③① Priorité : **05.06.91 FR 9106792**

④③ Date de publication de la demande :  
**09.12.92 Bulletin 92/50**

⑧④ Etats contractants désignés :  
**AT BE CH DE DK ES GB GR IT LI LU MC NL PT  
SE**

⑦① Demandeur : **INDUSTRIE DU BOIS STABILISE  
- IBS  
Z.I. Motz-Serrières-en-Chautagne  
F-73310 Chindrieux (FR)**

⑦① Demandeur : **Rudkiewicz, Francis  
Les Iles  
F-73310 Motz (FR)**

⑦① Demandeur : **Granet, Robert  
Rue des Frères Serpollet  
F-01350 Culoz (FR)**

⑦② Inventeur : **Rudkiewicz, Francis  
Les Iles  
F-73310 Motz (FR)  
Inventeur : Granet, Robert  
Rue des Frères Serpollet  
F-01350 Culoz (FR)**

⑦④ Mandataire : **Robert, Jean-Pierre et al  
CABINET BOETTCHER 23, rue la Boétie  
F-75008 Paris (FR)**

⑤④ **Procédé de traitement du bois sous forme divisée à destination de charge de béton.**

⑤⑦ Le procédé de traitement du bois en particules destiné à être incorporé comme charge dans un béton, consiste à sécher le bois jusqu'à l'obtention d'un taux d'hygrométrie résiduelle de l'ordre de 10 à 15% correspondant au taux de séchage naturel et à l'équilibre du bois sous abri, à enrober les particules ainsi séchées de fumée de silice et à fixer cette fumée de silice sur le bois par pulvérisation d'une solution de silicate de soude.

**EP 0 517 577 A1**

La présente invention concerne un procédé de préparation et de traitement du bois sous forme de particules en vue de son utilisation comme charge dans un béton, la charge et le béton qui sont obtenus.

On connaît l'intérêt d'utiliser du bois sous forme de particules comme charge d'un béton. C'est d'abord un débouché économique pour certains sous-produits de l'exploitation forestière tels que les bois d'éclaircie, les déchets de scierie, les bois de taillis à cycle court...

C'est également l'utilisation du ciment comme liant beaucoup moins coûteuse que celle des résines ou des colles habituellement employées.

C'est enfin l'alliance des qualités du béton et de celles du bois: légèreté, bon comportement acoustique et thermique du bois, longévité et inaltérabilité du béton.

Il a donc déjà été proposé d'incorporer des particules de bois dans un béton, celles-ci ayant subi un traitement préalable afin de tenter de rendre le bois le plus possible inerte à l'égard du béton du point de vue physico-chimique.

Les différents traitements connus à ce jour ont pour but d'assurer la conservation du bois dans l'aggloméré et de neutraliser l'action chimique de certaines de ses substances sur le ciment. Ils consistent à minéraliser le bois par une imprégnation des particules au moyen de solutions acides ou basiques telles que: chlorures, sulfates, lait de chaux, silicate de soude.... On a constaté que si ces traitements constituent réellement une barrière aux réactions chimiques, les sels sont de médiocre effet sur les échanges hygro-métriques. Il résulte de cela plusieurs graves inconvénients.

Le bois étant très hydrophile, il est très difficile de réaliser une hydratation correcte du ciment autour des particules de bois. Il faut donc apporter une quantité importante d'eau pour saturer les particules de bois. Cet "excès" d'eau conduit à des temps de prise extrêmement longs et à un séchage lent du béton. De plus, le bois en s'hydratant, change de dimensions (gonflement) puis se rétracte en libérant, lors du séchage, une partie de l'eau qu'il a retenue. La dureté du bois a également changé; il n'est alors pas possible de maîtriser de manière certaine les caractéristiques du produit final obtenu. On a même constaté, dans certains cas, une inhibition de la prise que l'on impute à l'apparition de substances résultant de la réaction des composés alcalins sur certains composés du bois (hémicellulose).

Par la présente invention, on entend résoudre les problèmes rappelés ci-dessus par un traitement approprié des particules de bois qui puisse constituer une véritable prévention des réactions physico-chimiques néfastes entre bois, eau et ciment.

A cet effet la présente invention a pour premier objet un procédé de traitement du bois en particules destiné à être incorporé comme charge dans un bé-

ton, qui consiste à sécher le bois jusqu'à l'obtention d'un taux d'hygrométrie résiduelle de l'ordre de 10 à 15% correspondant au taux de séchage naturel et à l'équilibre sous abri, et enrober les particules ainsi sèches de fumée de silice.

Le séchage pourra se faire de manière naturelle ou à l'aide d'un traitement thermique adapté.

La fumée de silice, incorporée aux particules par malaxage, forme une barrière efficace de protection du bois s'opposant aux échanges physico-chimiques de celui-ci avec le milieu environnant, ou du moins retardant ces échanges pendant un temps suffisamment long pour que la phase aqueuse du mélange, celle qui véhicule les agents réactifs indésirables dans le bois, ait disparu.

De manière préférée, l'enrobage par la fumée de silice est fixé par pulvérisation d'une solution de silicate de soude.

Un second objet de l'invention est une charge pour béton constituée par du bois divisé en particules enrobées de fumée de silice. Le bois peut être divisé sous forme de sciure ou peut être sous forme d'éclats ou copeaux de taille beaucoup plus importante. De préférence, l'hygrométrie résiduelle de ces particules sera de l'ordre de 10 à 15%.

On rappellera que la fumée de silice est un sous-produit de la métallurgie du silicium qui consiste en de très fines particules (microsphères de diamètre moyen de l'ordre de 0,1µm) de SiO<sub>2</sub> (avec jusqu'à 15% d'autres composés de granulométrie semblable). Un domaine d'utilisation nouvellement exploré de cette fumée de silice est constitué par son emploi comme additif dans les bétons se substituant partiellement au ciment car possédant des propriétés hydrauliques et pouzzolaniques.

On comprend que l'une des premières fonctions de cette fumée de silice est le colmatage mécanique des pores du bois, dont la taille (30 à 50 µm) est très nettement supérieure à celle des sphères de silice. On crée ainsi un obstacle mécanique à la capillarité freinant considérablement la pénétration du milieu aqueux du béton dans le bois.

Une autre fonction de cette fumée de silice autour des particules de bois est d'ordre chimique. En effet, cette matière présente un caractère pouzzolanique par sa capacité à réagir avec la chaux, libérée au cours de l'hydratation du ciment, pour former des silicates calciques hydratés. Le caractère pouzzolanique de la fumée de silice est par ailleurs "activé" par le silicate de soude utilisé comme fixateur par pulvérisation des particules malaxées avec la fumée de silice. La chaux est ainsi empêchée, physiquement et chimiquement, de migrer dans les pores du bois où, attaquant les composés celluloseux sensibles aux composés alcalins, elle pourrait former des substances inhibitrices de prise. Le bois est ainsi protégé de cette attaque des substances alcalines.

Le caractère hydrophile du bois ainsi traité est

très réduit; il n'est donc pas nécessaire de prévoir un "excès" d'eau pour assurer l'hydratation du ciment voisin des particules de bois. Cette quantité moindre d'eau est avantageuse car le bois, restant sec, reste dur et le mélange est compressible; il peut être mis en oeuvre dans des installations de moulage à compression ou vibrantes. Cette quantité moindre d'eau est également à l'origine d'une variation dimensionnelle moins importante que dans les bétons de bois connus.

Par ailleurs, on notera que le matériau d'interface bois/ciment est très finement divisé et offre de ce fait de nombreux sites de réactions chimiques et d'accrochages physiques liant le bois et le ciment. Cette bonne liaison, en outre durable, est à l'origine de caractéristiques mécaniques améliorées par rapport à celles médiocres des bétons de bois connus à ce jour.

Le produit traité conformément à l'invention, présente d'une part l'avantage d'être stable en poids puisque rendu peu sensible à l'humidité, ce qui permet de réaliser des dosages pondéraux précis et d'autre part, de pouvoir être utilisé comme une charge conventionnelle, c'est-à-dire être mélangé à sec avec le ciment préalablement au mouillage.

Il faut enfin noter que la granulométrie de cette charge peut varier dans des proportions considérables, depuis la sciure jusqu'à des copeaux ou éclats de plusieurs centimètres.

## Revendications

1 - Procédé de traitement du bois en particules destiné à être incorporé comme charge dans un béton, caractérisé en ce qu'il comporte les phases de:

- sécher le bois jusqu'à l'obtention d'un taux d'hygrométrie de l'ordre de 10 à 15% correspondant au taux de séchage naturel et à l'équilibre sous abri,

- enrober les particules ainsi séchées avec de la fumée de silice.

2 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enrobage de fumée de silice est réalisé par malaxage.

3 - Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que l'enrobage de fumée de silice est suivi d'une étape de fixation par pulvérisation d'une solution de silicate de soude.

4 - Charge pour béton caractérisée en ce qu'elle est constituée par du bois divisé en particules enrobées de fumée de silice.

5 - Charge selon la revendication 4, caractérisée en ce que la dimension moyenne des particules de bois est comprise entre un millimètre et plusieurs centimètres

6 - Béton caractérisé en ce qu'il est obtenu par incorporation à sec de la charge selon l'une des revendications 4 ou 5, suivi d'un mouillage.